

非氟非硅离型膜系列产品说明书

Nonsic® RF-5001

产品介绍

耐思科® RF-5001 是基膜厚度为 50um，无抗静电处理的非氟非硅 PET 型离型膜。是为了解决硅残留而开发的重离型产品。其离型涂层外观透明、均一；耐溶剂性优良，耐热可达 180℃。

产品特性

- 重离型
- 外观优异
- 耐高温
- 高达因值，可印刷

典型用途

耐思科® RF-1 可用于硅胶泡棉，胶粘膜、电子产品制程、转移印刷制程等。

典型物性指标

测试胶带	初始离型力	常温离型力	老化离型力	残接
		(1kg/24h)	(70℃/1kg/20h)	
Nitto 31B	400-500	500-600	700-900	85%
Tesa 7475	1500-1800	-	-	-
四维 My2g	-	-	-	-

注：50um 厚度 PET 涂布，非硅非氟离型干膜量约为 0.3um。

本性能仅代表典型结果，不被视为规格。

声明：

- 本文所载是我公司认为可靠的资料，该产品说明中的数据为非标准值。记载的内容、产品性能改良、产品规格等在没有预告的情况下可能会有所变更。
- 我公司只对产品是否符合规格给予保证，在使用时，一定要先进行测试，确认适合您使用目的产品。

本公司的产品是面向一般工业用途而开发。如要作为其它用途，必须按照相关的法律要求做出检测并符合要求，方可使用。